

## 1-製品概要 | Product Specifications

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 製品名(Product Name):                      | 防犯窓フィルム   Anti-Explosion Window Film |
| 製品コード(Product Code):                    | PETCT-FB8                            |
| 防犯窓フィルムの厚さ(Window Film Thickness):      | 8mil   0.20mm                        |
| PETフィルムの厚さ(PET Release Film Thickness): | 0.02mm                               |
| 製品用接着剤(Products Adhesive):              | アクリル接着剤   Acrylic Glue               |
| 製品の色(Color):                            | 超透明   Ultra Clear                    |
| 製品の表面加工(Surface Coating):               | スクラッチ防止処理   Anti-Scratch Coating     |

## 2-物理性能 | Physical Properties

| 項目   Particulars                                       | 数値   Values                                                | 基準   Standards |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 厚さ(mm)<br>Thickness                                    | 0.20±0.01                                                  | ASTM D1593     |
| 目付(g/m2)<br>Weight/Square Meter                        | 297±15                                                     | ENISO 2296-2   |
| 硬度<br>Hardness                                         | 2H                                                         | ASTM D3363     |
| 可視光透過率(%)<br>Visible Light Transmission                | 90                                                         | GB/T 2680-2021 |
| 紫外線遮蔽率(%)<br>UV Reduction                              | 20「標準タイプ」   Standard Type<br>99「紫外線カットタイプ」   UV Block Type | GB/T 2680-2021 |
| 赤外線遮蔽率(%)<br>Infrared Rays Reflection                  | 10                                                         | GB/T 2680-2021 |
| 延長率(%)<br>Elongation at break                          | 125                                                        | ASTM D882      |
| 20分間の初期粘着力(gf/inch)<br>20Mints Initial Stripping Force | 500≤F<800                                                  | GB/T 2792-2014 |
| 24時間の保持粘着力(gf/inch)<br>24Hours Holding Force           | 800≤F<1000                                                 | GB/T 2792-2014 |
| 耐摩耗性<br>Abrasion Resistance                            | 200gf/200times                                             | ASTM D6037-21  |

備考: 以下のデータ値は実験によって得られた平均値であり、すべてのデータは正確ですが、製品の基準としては使用されません。製造過程において、条件、品質、性能によって異なる場合があります。製品は特定の使用目的や用途に適しています。

The data shown above are average values obtained from tests. All data are believed to be correct but we don't give a warranty. With the condition, quality, and performance of a product there is a specific use or application.