

試験成績証明書

依頼者 江蘇斐馳新材料科技有限公司 殿

品名 フィルム 1点

試験項目 遮像性試験

2024年 10月9日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2024年 10月18日

上海可泰檢驗有限公司

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

上海総合試験センター

冒己

[試験結果]

項目 試料	遮像性 (級)	
	昼試験	夜試験
フィルム	1.0	1.0

[試験方法]

遮像性試験 QTEC 法

窓を挟んだ2つの部屋を用意し、片方の部屋に家具を設置し屋内側とし、もう一方の部屋は屋外側とする。試料(110cm×110cm)を窓枠に貼り付け、屋外側から屋内側の様子をカメラで撮影して、得られた画像を専用スケール※に照らし合わせて、屋内の見えにくさを評価する。

※専用スケール：見えにくさを1～5級に段階分けしたスケール。5級が最も見えにくい。

試験条件 ・昼試験 屋外側：照明あり(約 1600 lx) 屋内側：照明あり(約 500 lx)
・夜試験 屋外側：照明なし 屋内側：照明あり(約 500 lx)

[提出試料]



* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

[参考資料] 撮影写真
○判定用写真

試料なし	
昼試験	夜試験
	

フィルム	
昼試験	夜試験
	